

特徴	ガラス	CR39	ポリカーボネイト	ポリアミド	インパクトX™
密度 (gr/cm ³)	2.53	1.32	1.22	1.01	1.11
反射率	1.52	1.50	1.59	1.51	1.53
アッベ数	58.4	57.8	29	52	45
化学薬品耐性	高い	高い	低い	普通	高い
衝撃耐性	低い	低い	高いが痛む	高いが痛む	高く痛みにくい
調光	可	可	可	不可	可
スポーツ向き	不向き	不向き	向いている	普通	非常に向いている